

ISO-DRAIN 8 DIAGONAL Folienstärke 400 g/m²

technische Daten

Material:	HDPE
Farbe:	schwarz oder braun
Folienstärke:	ca. 0,40 mm
Maximale Folienbreite:	4,0 m
Flächengewicht:	400 g/m ²
Noppenhöhe:	8 mm
Noppenanzahl:	ca. 1.860 pro m ²
Luftvolumen zwischen den Noppen:	ca. 5,3 l/m ²
Ablaufvermögen:	ca. 4.6 l/s/m ca. 276 l/min/m ca. 16,600 l/h/m
Druckfestigkeit:	ca. 120 kN/m ² (12 t/m ²)
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis 80 °C
Physiologische Eigenschaften:	trinkwasserunbedenklich



Interplast Noppenfolien sind chemikalienbeständig, wurzelfest, verrottungsfest und beständig gegen Pilz- und Bakterienbefall.